

Faser- bezeichnung	Zug-modul [GPa]	Zug- festigkeit [MPa]	Bruch- dehnung [%]
HTS40	240	4400	1,80
AS7	241	4830	1,80
UTS50	245	5100	2,10
ITS50	265	5100	1,90
IMS60	290	5800	2,00
IM10	310	6964	2,00
HMA35	355	3300	0,90
UMS40	390	4700	1,30
HM63	441	4688	1,83